

## Specification Sheet

Organic Pigment Yellow 13

(C.I.No: 21100, APS: 100-200nm)

Stock No: NS6130-12-001352, CAS: 5102-83-0

<b>Product</b>	:	<b>Organic Pigment Yellow 13</b>
Stock No.	:	NS6130-12-001352
CAS	:	5102-83-0
C.I.No	:	21100
S.G	:	1.3
Oil Absorp.	:	45
pH	:	7
Water	:	5
Acid	:	5 %
Alkali	:	5 %
Lime	:	5
Ethanol	:	5
N Butanol	:	5
N- Butyle Aceta	:	4
M.E.K	:	4
White Spirit	:	4
Xylene	:	5
NC Solvent	:	4
Cello Solve	:	3
DEG	:	4
DBP	:	5
DOP	:	5
Linseed Oil	:	5
Oleic Acid	:	5
Soap	:	5
Paraffin Wax	:	5

Fell Strength	:	7
Reduction TiO2	:	5
150°C (20mins)	:	5
180°C (10mins)	:	4
120°C (30mins)	:	4
N.C Lacquer	:	4
Heat Stability	:	230 °C
Application	:	PVC, Polyoeffins, Rubber/EVA
<b>Main Inspect Verifier</b>	:	<b>Manager QC</b>

**Note:** Product Specification are subject to amendment and may change over time



## Characterization of Organic Pigment Yellow 13



Organic Pigment Yellow 13



**NANOSHEL**  
Creating Miracles in Black